

TOLLERANZE SFERE

NORMA A.F.B.M.A.

ISO 3290

DIN 5401

NORME A.F.B.M.A. (U.S.A.)

GRADI AFBMA	VARIAZIONE DEL DIAMETRO DELLA SFERA (μ)	DEVIATIONE DALLA FORMA SFERICA (μ)	RUGOSITÀ SUPERFICIALE (μ)	VARIAZIONE DIAMETRO DEL LOTTO (μ)	TOLLERANZA DAL DIAMETRO NOMINALE (μ)
3	0,08	0,08	0,012	0,13	$\pm 0,75$
5	0,13	0,13	0,02	0,25	$\pm 1,25$
10	0,25	0,25	0,025	0,5	$\pm 2,5$
16	0,4	0,4	0,025	0,8	$\pm 2,5$
24	0,6	0,6	0,05	1,2	$\pm 2,5$
48	1,2	1,2	0,08	2,4	± 5
100	2,5	2,5	0,125	5	$\pm 12,5$
200	5	5	0,2	10	± 25
500	13	13	–	25	± 50
1000	25	25	–	50	± 125